

Beton in de winter

WEERFASEN

WEERFASEN	GEMIDDELDE TEMPERATUUR PER ETMAAL	HOE TE HANDELEN
1	☀️ 4°C of hoger 🌙 Niet meer dan 1 graad vorst (zie fase 2)	NIKS AAN DE HAND. LEKKER DOORWERKEN.
2	☀️ Tussen 0°C en 4°C 🌙 Niet meer dan 2 graden vorst (bij veel wind zie fase 3)	DEK HET BETON AF.
3	☀️ Tussen 0°C en 4°C 🌙 Meer dan 2 graden vorst	TOEPASSEN VAN VERWARMEDE BETONSPECIE OF WARMTE TOEVOEGEN TUSSEN BETON EN AFDEKKING. OF WERKEN MET CEMENT MET HOGERE AANVANGSSTERKTE OF VERLAGEN WATER-CEMENTFACTOR.
4	☀️ Beneden 0°C 🌙 Niet meer dan 5 graden vorst	ZORG DAT DE TEMPERATUUR VAN HET BETON NIET DAALT ONDER 4°C.
5	☀️ Beneden 0°C 🌙 5 tot 10 graden vorst	GEBRUIK STOOM, HETE LUCHT OF INFRAROODSTRALERS OM DE TEMPERATUUR OP TENMINSTE 4°C TE HOUDEN.
6	☀️ Beneden 0°C 🌙 Meer dan 10 graden vorst	ALLEEN BETONSPECIE VERWERKEN ALS DE WERKPLEK VOLLEDIG MET ZEIL OMHULD IS ZODAT DE WARMTE NIET WEG KAN. DE TEMPERATUUR MOET MINIMAAL 8°C BLIJVEN.
		BETON NIET STORTEN TEGEN VLAKKEN MET EEN TEMPERATUUR LAGER DAN 0°C. SNEELIJ EN IJSRESTEN VERWIJDEREN.

HOU DE WEERSVERWACHTING IN DE GATEN. BEL HET WEERBUREAU HWS 0900-9337 OF METEOFAX 0900-9726. OF VIA INTERNET: WWW.BOUWWEER.NL, WWW.COBOUW.NL OF WWW.WINTERSERVICE.NL



BETONKWALITEIT MAAK JE MET ELKAAR

Meer informatie?
www.vobn.nl

FRANKEMA MULTIVLOEREN BV
Vieratwerk specialisme
Concretely yours!

#BOUWENMETBETON
WWW.FRANKEMA.COM